



Antigelo P4

**Antigelo in polvere con
funzione accelerante di presa.**



Campi d'impiego:

- per l'applicazione del cemento a temperature inferiori a zero gradi;
- per la preparazione di massetti e intonaci a basse temperature;
- per il confezionamento di malte durante i periodi invernali;
- prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

Antigelo P4 è costituito da speciali additivi in polvere che permettono di confezionare massetti ed intonaci a temperature da +5 a -10 gradi. La formulazione esente da cloruri garantisce manufatti resistenti nel tempo mantenendo inalterate le resistenze finali ed una alta lavorabilità. Utilizzabile in ambienti a destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed esterno.

Preparazione:

aggiungere 1 o 2 kg di **Antigelo P4** ogni quintale di cemento durante la miscelazione del cemento con gli inerti. Mescolare per qualche minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo. È importante effettuare delle prove preliminari.

Lavorazione:

Antigelo P4, va aggiunto in proporzione da 1 kg fino ad un massimo di 2 kg ogni 100 kg di cemento durante la miscelazione del composto cemento/inerte/acqua. Mescolare qualche minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo. Si consiglia di effettuare delle prove preliminari.

Qualità e Ambiente:

Antigelo P4 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Avvertenza:

- non utilizzare a temperature inferiori a -10°C;
- controllare la lavorabilità e la notevole riduzione del tempo di presa;
- evitare di gettare nelle ore pomeridiane in quando l'abbassamento della temperatura durante la notte può compromettere le resistenze meccaniche.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	Xi-Irritante
Temperatura di applicazione:	da -10°C a +10°C
Residuo solido:	100%
Voce doganale:	38244000

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi		
Pronto all'uso Bassa temperatura di utilizzo Per interni ed esterni	Betoniera Badile	1-2 kg ogni 100 kg di cemento		
		Conservazione Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e asciutto		
Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni	Pallet
320201	Antigelo P4	Polvere Bianca	1 kg x 15 pz	360 kg