



Fugapox Style

Sigillante epossidico bicomponente altamente decorativo, impermeabile ad elevata resistenza chimica per applicazioni industriali e residenziali.



Campi d'impiego:

- stuccatura epossidica altamente decorativa, impermeabile, antiacido, in interni ed esterni, di fughe in pavimenti e rivestimenti da 2 a 20 mm in 15 colori;
- corredabile di "Effetti Style", elementi altamente decorativi nelle varianti Luna, Sole, Stella, Notte;
- per stuccare pavimenti e rivestimenti di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres industriale, gres a basso spessore, gres sottile, klinker, monocottura, bicottura, mosaico vetroso, mosaico ceramico, vetro mattone, pietre naturali o artificiali, graniti;

- stuccature resistenti a sostanze e detergenti aggressivi impiegati in ambito domestico e nei processi industriali;
- per la stuccatura di superfici come facciate esterne, terrazze, piscine, fontane, bagni, saune, centri benessere, pavimenti riscaldanti, locali a forte traffico, cucine e bagni in muratura, stuccature resistenti alle muffe, di facile pulizia e manutenzione;
- prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

Fugapox Style è uno stucco ceramizzato decorativo epossidico ad alta lavorabilità, bicomponente, idrorepellente, acido resistente, antibatterico ed antimuffa a norma EN 13888 in classe RG. La formulazione di **Fugapox Style**, realizzata con microgranuli ceramici tonalizzati, leganti epossidici puri, crea alta resistenza dimensionale delle fughe con una durata dell'impasto di 45 minuti, una pedonabilità dopo 24 ore ed una messa in esercizio in 4 giorni, garantendo lunga protezione. L'inserimento degli **Effetti Style** incrementa l'effetto decorativo di pavimenti e rivestimenti con facilità e sicurezza. A destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed in esterno.

Qualità e Ambiente:

Fugapox Style è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Preparazione:

le fughe tra piastrelle devono essere pulite da polvere e residui di posa, in tutto il loro spessore e vuote per almeno i 2/3. Il letto di posa deve essere asciutto. Non utilizzare il prodotto che sta inducendo ripristinando la lavorabilità con solventi.

Mescolare **Fugapox Style** componente A con componente B con miscelatore a basso numero di giri, per ottenere un impasto omogeneo e plastico; particolare attenzione dev'essere posta alla temperatura di applicazione e di stoccaggio del prodotto, mantenuta sempre tra +5°C a +35°C. Non aggiungere altri inerti o additivi. Stendere **Fugapox Style** con spatola in gomma riempiendo totalmente le cavità agendo in direzione diagonale rispetto alle fughe. Emulsionare il **Fugapox Style** appena posato con abbondante acqua e feltro in fibra bianca, risciacquare la superficie stuccata con una spugna. Rimuovere eventuali aloni o residui di **Fugapox Style** con il detergente **Fugapox Clean**. Nel sito www.opera-adesivi.it, alla pagina "calcolo dei consumi", è possibile definire con precisione le quantità necessarie per qualunque formato e dimensione della fuga.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Conservazione
Idrorepellente effetto goccia Grana fine effetto seta Antimuffa antibatterico Resistenza a temperatura da -40°C a +90°C Resist. a compres. a 28 gg (EN 12808-3) 40N/mm² Resist. all'abrasione (EN 12808-2) 700mm³ Granulometria: Bianco fine 0.040-0.070 mm. Style 0.1-0.25 mm.	Spatola in gomma	Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a +5°C. Non esporre ai raggi diretti del sole.



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (forte émissions).

Tabella indicativa dei consumi (per ogni mm di larghezza):


Sigilfuga FL per fughe da 3 a 15 mm

Formato Piastrella	2 x 2	2,5 x 2,5	10 x 10	15 x 10	12 x 24	20 x 20	20 x 25	30 x 30	30 x 60	40 x 40	60 x 60	60 x 120
Consumo kg/m ²	0,70	0,56	0,28	0,23	0,18	0,145	0,13	0,09	0,08	0,08	0,065	0,05

Resistenza chimica di rivestimenti ceramici fugati con FUGAPOX STYLE				
Gruppo	Nome	Concentrazione	Servizio Continuo 20° C	Servizio Intermitt. 20° C
Acidi	Acetico	2,5 %	(+)	+
		5 %	(+)	+
		10 %	-	-
	Cloridrico	37 %	(+)	+
	Cromico	20 %	-	-
	Citrico	10 %	-	-
	Formico	2,5 %	+	+
		10%	-	-
	Lattico	2,5 %	+	+
		5 %	(+)	+
		10 %	-	(+)
	Nitrico	25 %	(+)	+
		50 %	-	-
	Oleico	-	-	-
	Fosforico	50 %	(+)	+
		75 %	-	-
Alcali, Soluz. Sature	Solforico	1,5 %	+	+
		50 %	(+)	+
		98 %	-	-
	Tannico	10 %	(+)	+
	Tartarico	10 %	+	+
	Ossalico	10 %	+	+
Soluzioni sature	Ammoniaca	25 %	+	+
	Soda Caustica	50 %	+	+
	Potassa Caustica	50 %	+	+
	Ipoclorido Sodio			
	Cloro Attivo	6,5 g/l	(+)	+
	Cloro Attivo	162 g/l	-	-
	Sodio Iposolfito		+	+
	Cloruro di Sodio		+	+
Olii e combustibili	Cloruro di Calcio		+	+
	Cloruro di Ferro		+	+
	Solf. di Alluminio		+	+
	Zucchero		+	+
Solventi	Acqua Ossigenata	1%	+	+
		10%	+	+
	Bisolfito di Sodio		+	+
	Benzina		+	+
	Petrolio		+	+
	Gasolio		+	+
	Olio di Oliva		+	+
	Alcol Etilico		+	+
	Acetone		-	-
	Glicole Etilenico		+	+
	Glicerina		+	+
	Percloroetilene		-	-
	Tricloroetano		-	-
	Tricloroetilene		-	-
	Cloruro di Metilene		-	-
	Toluolo		-	-
	Benzolo		-	-
	Xilolo		-	-

Legenda: + Resistenza Ottima / (+) Resistenza Discreta / - Resistenza Scarsa

Tabella colori FUGAPOX STYLE - colori base

				
Ghiaccio	Ghiaccio White *no glitter	Carbonio	Cielo	Cobalto
				
Formula	Acciaio	Lago	Lavanda	Lilla
				
Oro	Tabacco	Travertino	Bianco Fine	Luce

I colori in questa pagina sono puramente indicativi e possono variare per motivi di stampa.

Codice	Prodotto	Colore	Confezioni	Pallet
2513555	FUGAPOX STYLE	Ghiaccio	Secchio 3 kg	240 kg
2513550	FUGAPOX STYLE	*Ghiaccio White	Secchio 3 kg	240 kg
2513650	FUGAPOX STYLE	Carbonio	Secchio 3 kg	240 kg
2513350	FUGAPOX STYLE	Cielo	Secchio 3 kg	240 kg
2513950	FUGAPOX STYLE	Cobalto	Secchio 3 kg	240 kg
2514350	FUGAPOX STYLE	Formula	Secchio 3 kg	240 kg
2513750	FUGAPOX STYLE	Acciaio	Secchio 3 kg	240 kg
2514250	FUGAPOX STYLE	Lago	Secchio 3 kg	240 kg
2514050	FUGAPOX STYLE	Lavanda	Secchio 3 kg	240 kg
2514150	FUGAPOX STYLE	Lilla	Secchio 3 kg	240 kg
2513850	FUGAPOX STYLE	Oro	Secchio 3 kg	240 kg
2513250	FUGAPOX STYLE	Tabacco	Secchio 3 kg	240 kg
2513450	FUGAPOX STYLE	Travertino	Secchio 3 kg	240 kg
2514401	FUGAPOX STYLE	Bianco Fine	Secchio 3 kg	240 kg
2513100	FUGAPOX STYLE	Luce	Secchio 3 kg	240 kg

Avvertenza:

- miscelare fino ad ottenere un completo amalgama dei tre componenti;
- non utilizzare per fugare superfici porose tipo cotto e verificare preventivamente la pulibilità dei materiali su cui viene applicato;
- pulire completamente le superfici dei materiali prima che **Fugapox Style** indurisca. A presa ultimata sarà estremamente difficoltoso;
- operare con temperature elevate o su superfici esposte ai raggi diretti del sole accorcia anche notevolmente il tempo di lavorazione del prodotto;
- tenere presente che temperature al di sotto di +12°C possono allungare anche notevolmente il tempo di indurimento e la lavorabilità può risultare difficoltosa per la durezza dell'impasto;
- attendere l'indurimento finale prima di sottoporlo ad attacco chimico;
- non utilizzare **Fugapox Style** per giunti elastici di frazionamento;
- i colori chiari possono risultare sensibili ai raggi UVA.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	comp. A: Xi-irritante - comp. B: C-corrosivo comp. C: nessuno
Peso specifico dell'impasto:	1,55 g/cm ³
Durata dell'impasto:	45 minuti circa
Rapporto di miscelazione:	comp A: 2,82 - comp B: 0,18
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempo di attesa sigillatura fughe con adesivi normali:	4-7 ore circa (a parete) 1 giorno (a pavimento)
Tempo di attesa sigillatura fughe con adesivi rapidi:	2 ore circa (a parete) 3 ore circa (a pavimento)
Pedonabilità:	24 ore
Messa in esercizio:	4 giorni circa

PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 12003

Resistenza al taglio iniziale:	24 N/mm ²
Resistenza al taglio dopo immersione in acqua:	23 N/mm ²
Resistenza al taglio dopo shock termico:	24 N/mm ²
Resist. all'abrasione (EN 12808-2):	145 mm ³
Resistenza alla flessione (EN 12808-3)	40 N/mm ²
Resistenza alla compressione (EN 12808-3)	76 N/mm ²
Ritiri (EN 12808-4):	0,80 mm/m
Assorbimento d'acqua dopo 240 min (12808-5)	0,05 g
Resistenza agli acidi:	ottima (vedi tabella)
Resist. all'umidità, solventi, alcali, oli, invecchiamento:	ottima (vedi tabella)
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +90°C
Voce doganale:	35069100

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

