



Raso Stuck Fine

**Rasante a base calce-cemento idrofobico
per la finitura liscia di intonaco e calcestruzzo
per interni ed esterni.**



Campi d'impiego:

- come rasante fine su intonaci tradizionali nuovi o stagionati;
- come rasante fine su intonaci premiscelati nuovi o stagionati;
- per livellare irregolarità su elementi di facciata, cornicioni, pareti e soffitti in calcestruzzo;

- come finitura traspirante per intonaco deumidificante Umiflu;
- prodotto ad uso professionale;

Caratteristiche:

Raso Stuck Fine è costituito inerti selezionati fini, leganti idraulici di ultima generazione, calce e regolatori di presa capaci di garantire una perfetta adesione su superfici in intonaco fresco, stagionato o calcestruzzo. **Raso Stuck Fine** è formulato per garantire un lungo tempo di applicazione, eliminando i fenomeni da ritiro. Utilizzabile in ambienti a destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed esterno.

Preparazione:

I supporti devono essere solidi, consistenti ben stagionati e privi di parti asportabili, puliti da polvere, grassi, oli, vernici, cere. I supporti in gesso o anidrite devono essere perfettamente asciutti, compatti e senza polvere. Prima di procedere alla liscia-tura con **Raso Stuck Fine** è indispensabile trattare tali superfici con **Primer GS**.

Lavorazione:

impastare **Raso Stuck Fine** con 7 litri di acqua ogni sacco da 20 kg e con agitatore meccanico a basso numero di giri fino ad ottenere una pasta priva di grumi e omogenea. Non aggiungere a **Raso Stuck Fine** altri inerti o leganti idraulici. Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti. Non utilizzare il prodotto che sta indurendo ripristinandone la lavorabilità con nuova acqua. Applicare la prima mano di **Raso Stuck Fine** con spatola metallica. Utilizzare la spatola metallica per ottenere una superficie liscia e uniforme. Applicare la seconda mano dopo almeno 60 minuti, ma non oltre le 8 ore, incrociando il senso di applicazione. La superficie rasata potrà essere verniciata dopo 20 giorni circa.

Qualità e Ambiente:

Raso Stuck Fine è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

CE	
Opera Srl Via degli Scavi 19/21 47122 Forlì - Italy	
DOP-IT-01-043 RASO STUCK FINE GRIGIO EN 1504-2:2004 Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo, resistività.	
Reazione al fuoco	Classe A1
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Compacibilità termica:	
gelo-disgelo:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
temporali	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Aderenza per trazione diretta:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose:	Vedere schede di sicurezza

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi
Monocomponente Alta lavorabilità Alta traspirabilità Alte resistenze meccaniche Idrofobico o idrofugato Per interni ed esterni Granulometria bianco: 0,1 mm Granulometria grigio: 0,2 mm	Spatola	1,1 kg al m ² per millimetro di spessore
		Conservazione Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e asciutto

Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni	Pallet
431520	Raso Stuck Fine	Grigio	1200 kg	1500 kg
432120	Raso Stuck Fine	Bianco	1200 kg	

Avvertenza:

- Non utilizzare su supporti friabili e polverosi;
- non utilizzare su supporti in gesso (utilizzare preventivamente Primer GS 4-6 ore prima dell'applicazione);
- non utilizzare su supporti verniciati;
- non utilizzare su supporti troppo assorbenti (utilizzare preventivamente Primer GS 4-6 ore prima dell'applicazione);
- non applicare Raso OP 30F in presenza di forte vento e/o pieno sole e proteggere la superficie da una rapida essiccazione;
- non applicare Raso OP 30F su supporti gelati o con rischio di gelo nelle successive 24 ore;
- inumidire il supporto prima dell'applicazione;
- non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti;
- non usare per spessori superiori ai 2 mm.



Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	grigio: irritante - bianco: nessuna
Acqua d'impasto:	35% (circa 7,0 lt ogni sacco da 20 kg)
Peso specifico dell'impasto:	1,40 g/cm
Durata dell'impasto:	circa 60 minuti
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempo d'attesa per la verniciatura:	20 giorni circa
Tempo d'attesa per applicazione 2° strato:	minimo 60 minuti, massimo 8 h
Spessore massimo per mano:	2 mm
Spessore massimo totale:	5 mm
Tempo di attesa per la lisciatura:	15 minuti

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione dopo 28 giorni:	8,0 N/mm²
Resistenza a flessione dopo 28 giorni:	3,0 N/mm²
Permeabilità alla CO ₂ :	SD > 50m
Permeabilità al vapore acqueo:	classe I SD < 5m
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	W < 0,1 kg/m² h^{0,5}
Compatibilità termica - Parte I	≥ 0,8 N/mm²
Conduktività termica (val. tab. EN 1745:2002):	λ = 0,40 W/mk
Forza di aderenza per trazione diretta:	≥ 0,8 N/mm
Reazione al fuoco:	classe A I
Voce doganale:	38245090

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.