Rivepox Wine

Vetrificante bicomponente rapido atossico per rivestire contenitori metallici ed in calcestruzzo destinati al contenimento alimentare.



Campi d'impiego:

• rivestimento delle superfici interne di serbatoi, vasche, silos destinate a contenere vino e derivati della vinificazione od altre sostanze liquide/solide destinate ad alimentazione umana;
• rivestimento o verniciatura di parti interne di macchinari destinati al con tatto con sostanze alimentari, quali tramogge, autoclavi e impastatrici;
• prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

Rivepox Wine nasce per specifiche esigenze nel campo alimentare. Unico nel suo genere offre la possibilità di rivestire in maniera definitiva le superfici di contenitori metallici ed in calcestruzzo, destinate al contenimento di liquidi alimentari o solidi, destinate ad alimentazione umana. **Rivepox Wine** va miscelato in rapporto 10 a 2,5 ed applicato a rullo, pennello o airless su superfici pulite e perfettamente integre. Eventuali rasature, per ottenere una superficie omogenea, dovranno essere effettuate con **Fibrocem Tissotropico**.

Preparazione:

in caso d'applicazione di **Rivepox Wine** su calcestruzzo il supporto dovrà essere piano, solido e privo i parti asportabili, pulito da polvere, grassi, oli disarmanti, vernici, cere, ruggine, efflorescenze. Riparare con Fibrocem eventuali buchi o irregolarità. Su supporti in calcestruzzo eliminare sbavature di getto e concedere almeno 30 giorni di stagionatura. Su superfici di ferro, acciaio o metalliche in genere, asportare ogni traccia di ruggine, vecchie vernici, grasso ecc...mediante spazzolatura o sabbiatura.

Qualità e Ambiente:

Rivepox Wine è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Lavorazione:

per ottenere un'omogenea miscelazione versare nel recipiente di **Rivepox Wine** tutto l'induritore e miscelare accuratamente mediante agitatore ad elica. **Rivepox Wine** può venire applicato mediante pistola airless, pennello o a rullo. Per ottenere impasti più fluidi si può aggiungere alcool etilico denaturato alla miscela (max 1 kg ogni 10 kg). Ciò diminuisce la brillantezza e la resistenza chimica. Durante l'applicazione, e per i due giorni successivi, la temperatura del supporto dovrà essere tra i +10°C e i +40°C. L'umidità relativa non dovrà superare l'85%. Durante l'applicazione il supporto dovrà essere perfettamente asciutto e non si dovranno verificare fenomeni di condensa. Applicare sempre preventivamente **Rivepox Primer.**
Rivepox Wine si applica utilizzando guanti, mascherina e occhiali di protezione. Idoneità al contatto con alimenti acquosi/alcolici tipo vino: rapporto di prova n° 2423.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi
Rapido Esente da solventi Temp. applicazione: da +5°C a +40°C Tempo medio di attesa per la 2° mano: circa 12/24 ore Spess. medio per mano: 1,5/2 mm Utilizzo del manufatto: 4/6 gg Porosità (porotest Electro-physic a 2000 volts): nessun poro Spessore consigliato: 2,5-3 mm (al massimo fino a 7,5mm) Asciugatura di superficie: 12 ore Asciugatura in profondità: 24 ore Impermeabilizzazione: ottima Temp. d'esercizio: da -20°C a +80°C	Rullo Pennello Airless	1-1,20 kg/m² in doppio strato Spessore minimo non inferiore a 2,50 mm **Conservazione** Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali e in luogo asciutto. Proteggere dalle temperature inferiori ai +10°C

Codice	Prodotto	Colore	Confezioni	Pallet
254030	Rivepox Wine	Rosso	12,5 kg (10+2,5)	416 kg
254033	Rivepox Wine	Avorio	12,5 kg (10+2,5)	416 kg

Avvertenza:

- Mantenere i rapporti di miscelazione tra i due componenti;
- miscelare con attenzione i due componenti fino ad ottenere un impasto cromaticamente omogeneo;
- non utilizzare su superfici umide o soggette a rimonta di umidità;
- operare con temperature elevate o su superfici esposte ai raggi diretti del sole riduce notevolmente il tempo di indurimento del prodotto;
- tenere presente che temperature al di sotto di +12°C possono allungare anche notevolmente il tempo di indurimento e la lavorabilità può risultare difficoltosa per la durezza dell'impasto;
- a temperatura inferiore ai +5°C la reazione d'indurimento non avviene;
- applicare sempre preventivamente primer consolidante **Riverpox Primer**.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	**irritante - corrosivo**
Peso specifico dell'impasto:	**1,6 g/cm³ - 1,03 g/cm³**
Temperatura di applicazione:	**da +5°C a +40°C**
Tempo medio d'attesa per applicazione 2a mano:	**circa 12/24 ore**
Spessore medio per mano:	**1,5/2 mm**
Utilizzo del manufatto:	**4/6 giorni**
Aspetto del film:	**lucido azzurro**
Porosità (porotest Electro-physic a 2000 Volts):	**nessun poro**
Spessore consigliato:	**2,5 - 3 mm (in casi particolari fino a 7,5 mm)**
Asciugatura al tatto:	**12 ore**
Asciugatura in profondità:	**24 ore**
PRESTAZIONI FINALI	
Grado di impermeabilizzazione:	**ottima**
Temperatura d'esercizio:	**da -20°C a +80°C**
Voce doganale:	**38245090**

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera