

Primer Grip

Primer monocomponente a base di resine sintetiche, quarzi selezionati e privo di solventi. Promotore di adesione per adesivi di ceramica, intonaci e malte cementizie in genere. Adesione su tutti i supporti interni ed esterni, pronto all'uso.



Campi d'impiego:

- come primer d'aggancio per adesivi, rasanti e autolivellanti cementizi su supporti non assorbenti come vecchi pavimenti in ceramica, calcestruzzo quarzato, PVC, linoleum, guaine bituminose ardesiate e non ma ben ancorate e non soggette ad infiltrazione;
- come primer d'aggancio per adesivi, rasanti e autolivellanti cementizi su residui di colla da parquet; moquette, linoleum e pitture epossidiche;
- come promotore di adesione da applicare nel retro di lastre in marmo o pietre naturali che presentano rete in fibra di vetro o strato di resina;
- prima dell'applicazione di adesivi, livellanti o autolivellanti, per migliorare l'adesione al supporto;

- come primer d'aggancio nella sovrapposizione di più mani di autolivellante quando il precedente è asciutto;
- come primer d'aggancio in superfici mediamente assorbenti quali calcestruzzo, legno, truciolare;
- alta lavorabilità, garantendo tempi allungati per la sovrapposizione di collanti, rasanti e autolivellanti cementizi.
- prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

Primer Grip è composto da resine sintetiche in soluzione acquosa e quarzi selezionati con eccellenti caratteristiche di adesione e resistenza all'invecchiamento. **Primer Grip** rende ruvida ogni superficie trattata, assicurando una ottima adesione anche su supporti lisci e/o poco assorbenti.

Preparazione:

i supporti devono essere asciutti e puliti da polvere, grassi, vernici e parti in via di distacco, stabili, non deformabili, senza crepe, e avere già terminato il ritiro igrometrico di maturazione.

Primer Grip va mescolato prima dell'uso. **Primer Grip** è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione.

Lavorazione:

stendere un film a pennello uniforme di **Primer Grip** utilizzando un pennello o rullo in spugna fine/media operando sempre nella stessa direzione. Successivamente ripetere l'operazione incrociando il senso di stesura. La colorazione evidente di **Primer Grip** permette di valutare immediatamente la completa copertura della superficie da trattare. Prima della sovrapposizione attendere almeno 2 ore, utilizzare adesivi di classe C2 secondo normativa EN 12004 o rasanti, livellanti e intonaci. La temperatura influenza sensibilmente la velocità di reazione del prodotto.

Avvertenza:

- non utilizzare in zone soggette a rimonta di umidità;
- non applicare su legni instabili in presenza di umidità;
- non applicare su fondi ad elevata flessibilità;
- non utilizzare su supporti umidi.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Tempo minimo di attesa per sovrapposizione:	≥ 2 ore
Tempo di asciugatura:	2 ore
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempi di attesa successivi trattamenti:	ad essiccazione avvenuta (min. 2 ore)
Resistenza termica:	da +30°C a +90°C

PRESTAZIONI FINALI

Massa volumica:	1,10 g/cm³
Adesione su calcestruzzo dopo 7 giorni:	≥ 3,0 N/mm²
Adesione su ceramica smaltata dopo 7 giorni:	≥ 2,5 N/mm²
Adesione su calcestruzzo dopo 24 ore:	≥ 2,4 N/mm²
Voce doganale:	39069090

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione.
I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Qualità e Ambiente:

Primer Grip è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.



Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi
Monocomponente Pronto all'uso Universale per tutti i supporti Per interni ed esterni Alto potere d'aggrappo	Pennello Rullo	150-200 gr al m ² in base all'assorbimento del supporto
		Conservazione Si conserva per 24 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a +5°C, non esporre ai raggi diretti del sole

Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni	Pallet
454001	Primer Grip	Liquido Semi trasparente	1 kg	240 kg
454005	Primer Grip	Liquido Semi trasparente	5 kg	320 kg
454025	Primer Grip	Liquido Semi trasparente	20 kg	540 kg