

# SPM Autobagnante



**Adesivo cementizio monocomponente autobagnante a presa rapida ed adesione migliorata per la posa a pavimento, ad alto spessore, in interno in esterno di ogni tipo di piastrella di grande formato. Specifico per pietre naturali stabili anche in sovrapposizione e massetti riscaldanti.**



### Campi d'impiego:

- per incollare internamente a letto pieno pavimenti con piastrelle di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres a basso spessore, monocottura, bicottura, mosaico vetroso, mosaico ceramico, pietre naturali o artificiali stabili su massetti cementizi stagionati, su massetti realizzati con Basecem o Basecem Pronto, su autolivellanti come Planirapid Autolivellante o Planirapid Autolivellante Maxi, su rasanti come Rasoplan Tixo, su massetti in anidrite, su pavimenti radianti;
- per incollare esternamente a letto pieno pavimenti con piastrelle di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres a basso spessore, bicottura, monocottura, mosaico ceramico, pietre naturali o artificiali stabili, su massetti cementizi stagionati, su massetti realizzati con Basecem o Basecem Pronto;

- per incollare a punti materiali isolanti quali polistirolo espanso, poliuretano estruso, lana di roccia o di vetro su parete o soffitto;
- per incollare a letto pieno esternamente ed internamente in sovrapposizione piastrelle di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres a basso spessore, monocottura, bicottura, mosaico ceramico, pietre naturali o artificiali stabili previa pulizia con Detergente Basico;
- per incollare a letto pieno esternamente ed internamente a pavimento piastrelle di qualsiasi formato in gres porcellanato, gres a basso spessore, monocottura, bicottura, mosaico vetroso, mosaico ceramico pietre naturali o artificiali stabili su guaine impermeabilizzanti come Sanigum, Scudo Revolution, Scudo A+B;
- prodotto ad uso professionale;

### Caratteristiche:

**SPM Autobagnante** è un adesivo cementizio a presa semirapida monocomponente a norma EN 12004 in classe C2F. La formulazione di **SPM Autobagnante** realizzata con inerti fini, leganti idraulici di ultima generazione, polimeri stabili alla scissione e a basso impatto ambientale, cellulose regolatrici di presa, caratterizzano il collante con un tempo aperto di 30 minuti, una pedonabilità dopo 6 ore ed una messa in esercizio in 3 giorni, garantendo pose di pavimenti con facilità e sicurezza. A destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed in esterno.

### Preparazione:

I supporti devono essere piani, solidi, consistenti e privi di parti asportabili, puliti da polvere, grassi, oli, vernici, cere. Tali supporti dovranno essere asciutti e ben stagionati. Proteggere preventivamente dai raggi diretti del sole le superfici di posa. Quando la temperatura è superiore a +25°C o il supporto è molto assorbente si consiglia di trattarlo con **Primer GS** in una o più mani, prima della posa, per favorire una corretta idratazione del collante. I supporti di posa inassorbenti devono essere preventivamente sgrassati mediante Detergente Basico o preparati mediante operazione di abrasione meccanica come scarifica o pallinatura.

### Lavorazione:

**SPM Autobagnante** va miscelato con 5,5 litri d'acqua ogni sacco da 25 kg con miscelatore a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto fluido senza grumi. Non aggiungere altri inerti o leganti idraulici. Verificare che il supporto rispetti la norma EN 1493 punto 7.3, nei requisiti di stagionatura, integrità, robustezza superficiale, regolarità dimensionale, umidità residua e risalita. In supporti molto assorbenti, gesso, anidrite o con piccoli fenomeni di sgranatura, pretrattare con **Primer GS**. Applicare **SPM Autobagnante** con **spatola a dente adeguato**, creando uno strato di adesivo massimo di 20 mm, capace di ricoprire la totalità del retro della piastrella. Attendersi alla norma EN 1493 punto 7.9/7.11 per le applicazioni in esterno, nei formati con lato  $\geq$  di 60 cm ed in piastrelle di basso spessore. Applicare nel retro della piastrella una stesura di collante dove richiesto dal produttore della ceramica. Creare giunti di dilatazione elastici in esterno ogni 10 mq ed in interno ogni 25 mq, nei marciapiedi e nei battiscopa ogni 4 ml. materiali applicati con SPM Autobagnante devono essere protetti dalla pioggia nelle 5 ore successive la posa e dal gelo o dal sole battente per almeno 24 ore.

### Qualità e Ambiente:

**SPM Autobagnante** è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni	Pallet
I 04425	SPM Autobagnante	Polvere Grigia	25 kg	1500 kg

  

<p><b>Opera Srl</b> Via degli Scavi 19/21 47122 Forlì - Italy</p> <p><b>CE DOP-IT-01-028</b> <b>M AUTOBAGNANTE</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> Adesivo cementizio rapido, migliorato con scivolamento limitato per piastrelle per interni ed esterni.</p> <p>Reazione al fuoco: Classe A1/A1 fl</p> <p>Forza di adesione: - Adesione a trazione iniziale <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup> - Adesione anticipata <math>\geq 0,5</math> N/mm<sup>2</sup></p> <p>Durabilità: - Adesione a trazione dopo invecchiamento termico <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup> - Adesione a trazione dopo immersione in acqua <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup> - Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></p> <p>Rilascio di sostanze pericolose: <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup> Vedi SDS</p>	<p><b>Caratteristiche</b></p> <p>Monocomponente Acqua d'impasto: 20-22% in peso Tempo aperto: &gt; 20 minuti Tempo di attesa per fugatura a pavimento: 4 ore Ingelivo Rapido Pedonabilità: 4 ore Spessore adesivo: fino a 20 mm. Messa in esercizio: 1 giorno</p>	<p><b>Modalità di applicazione</b></p> <p>Spatola liscia o dentata</p>	<p><b>Consumi</b></p> <p>3-10 kg al m<sup>2</sup></p> <p><b>Conservazione</b></p> <p>Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali ed in luogo asciutto</p>
--	---	--	--

### Avvertenza

- Non utilizzare su supporti in legno o conglomerati legnosi;
- non utilizzare su superfici etalliche, PVC, gomma e linoleum;
- non utilizzare su superfici verticali;
- non utilizzare su pietre naturali o pietre ricomposte instabili in presenza di umidità;
- non utilizzare dove è necessario uno spessore di allettamento del collante superiore a 20 mm;
- su supporti a base di gesso o anidrite applicare prima **Primer GS**.



### Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	<b>irritante</b>
Acqua d'impasto:	<b>27% in peso (circa 6,5 lt di acqua ogni sacco)</b>
Peso specifico dell'impasto:	<b>1,70 g/cm<sup>3</sup></b>
pH dell'impasto:	<b>Oltre 12</b>
Durata dell'impasto:	<b>circa 60 minuti</b>
Temperatura di applicazione:	<b>da +5°C a +35°C</b>
Tempo aperto (secondo EN 1346):	<b>20 minuti</b>
Tempo di registrazione:	<b>30 minuti circa</b>
Tempo di attesa per sigillatura fughe a pavimento:	<b>4 ore circa</b>
Pedonabilità:	<b>4 ore</b>
Messa in esercizio:	<b>1 giorno circa</b>
<b>PRESTAZIONI FINALI SECONDO EN 1348 (N/mm<sup>2</sup>)</b>	
Adesione iniziale (dopo 28 gg):	<b>2,00 N/mm<sup>2</sup></b>
Adesione dopo immersione in acqua:	<b>1,30 N/mm<sup>2</sup></b>
Adesione dopo cicli gelo-disgelo:	<b>1,20 N/mm<sup>2</sup></b>
Adesione dopo azione del calore:	<b>1,90 N/mm<sup>2</sup></b>
Resistenza alla compressione:	<b>13,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Resistenza alla flessione:	<b>5,00 N/mm<sup>2</sup></b>
Resistenza agli acidi:	<b>scarsa</b>
Resistenza all'umidità, solventi, olii, alcali ed invecchiamento:	<b>ottima</b>
Voce doganale:	<b>38245090</b>
resistenza alla temperatura:	<b>da -40°C a +90°C</b>

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.