


# Planilevel Livellina



**Ausgleichsmasse zum Glätten der Oberfläche**  
**Unregelmäßigkeiten für Dicken zwischen 3 und 10 mm.**  
**Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.**



**Anwendungsbereiche:**

- zum Ausgleichen von Zementestrichen, Keramikböden, Fliesen, Natursteinböden; Untergründe vorher behandeln
- zum Nivellieren und Glätten von Industrie- und Gewerbeböden
- zum Glätten und Glätten von Oberflächen mit Klebstoffrückständen
- zum nivellieren nicht ebener Untergründe und Oberflächen
- Nur für den professionellen Gebrauch



**Vorbereitung:** Die Stützen müssen fest, konsistent, gut gewürzt und frei von abnehmbaren Teilen sein, die von Staub, Fett, Ölen, Farben und Wachsen gereinigt sind. Die Gips- oder Anhydritsubstrate sowie die vorgefertigten Platten müssen trocken, kompakt und staubfrei sein. Vor dem Glätten mit **Planilevel Livellina** ist es wichtig, solche Oberflächen vorher mit **PRIMER GS** zu behandeln. Risse und Risse müssen mit Eposan versiegelt werden.



**Verarbeitung:** Mischen Sie **Planilevel Livellina** mit etwa 5 Litern sauberem Wasser, bis eine homogene und klumpenfreie Mischung entsteht. Verwenden Sie für ein korrektes Mischen einen langsamen Elektromixer und gießen Sie das Pulver in den Eimer mit der richtigen Wasserdosis. Lassen Sie es 3 Minuten ruhen, rühren Sie die Mischung dann noch einmal um, jetzt gebrauchsfertig. Mörtelmischer und Druckpumpen können zum Transport in den Einsatzbereich eingesetzt werden. Fügen Sie keine anderen Aggregate oder hydraulischen Bindemittel zu **Planilevel Livellina** hinzu. Verwenden Sie nicht das aushärtende Produkt und versuchen Sie, die Verarbeitbarkeit durch Zugabe von Wasser wiederherzustellen. **Planilevel Livellina** aufgießen und mit einem großen Metallspatel oder einer Raket auftragen. Auf großen Flächen empfehlen wir Pumpenanwendungen, die eine gleichmäßige Verteilung ermöglichen. **Planilevel Livellina** muss nach dem Auftragen mindestens 48 Stunden vor Frost geschützt werden.

CE	Opera Srl Via degli Scavi 19/21 47122 Forlì - Italy
07	DOP-IT-01-072
<b>PLANILEVEL LEVELLINA</b>	
EN 13813:2002 - CT-C30-F7	
Smoothing and levelling cement mortar for screeds	
Feuerbeständigkeit	A2fl-s1
Freiwerden korrosiver Substanzen	CT
Water permeability	NPD
Vapor permeability	NPD
Resistance to compression	>30 N/mm <sup>2</sup>
Flexural strength	>7 N/mm <sup>2</sup>
Durable over time	NPD
Sound insulation	NPD
Substrate absorption	NPD
Chemical Resistance	NPD
Thermal resistance	NPD
Freiwerden gefährlicher Substanzen	Querverweis auf die Sicherheitsdatenblätter

Eigenschaften	Auftragung	Verbrauch
Einkomponenten Verwendung im Innen- und Außenbereich Geeignet für Neu und alte Substrate	Betonmischer Schraubenmischer Elektrischer Handmixer Glatte Spachtel	1.6 kg/m <sup>2</sup> pro Millimeter Dicke
		<b>Halbbarkeit</b> 12 Monate in der Originalverpackung trocken gelagert

Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen	Palette
423025	Planilevel Livellina	Graues Pulver	25 kg	1500 kg