

Primer Grip

Einkomponenten-Primer auf Kunstharzbasis und ausgewählten Quarzen. Haftungsförderer für Klebstoffe, Putz und Zementmörtel. Haftung auf jedem Untergrund, im Innen- und Außenbereich, gebrauchsfertig.



Anwendungsbereiche:

- Als Haftungsprimer für Klebstoffe, Glättmörtel und selbstverlaufenden zementhaltigen Produkten auf nicht saugenden Untergründen wie alte Böden aus Keramik, PVC, Linoleum, Quarzbeton. gut verankert und ohne Infiltrationen;
- Als Haftungsprimer für Klebstoffe, Glättmörtel und selbstverlaufenden zementhaltigen Produkten auf Klebstoffrückständen von Parkett, Spannteppich, Linoleum und Epoxid-Lacken;
- Als Haftungsprimer, anzubringen auf der Rückseite von Marmor- und Natursteinplatten, die ein Glasfasernetz oder eine Harzschicht aufweisen;

- Vor der Auftragung von selbstverlaufenden Nivellierprodukte/ Ausgleichsmörtel für eine verbesserte Haftung am Untergrund;
- Als Haftungsprimer bei der mehrschichtigen Auftragung von selbstverlaufenden Nivellierprodukte, wenn die Unterschicht bereits getrocknet ist;
- Als Haftungsprimer auf mittelstark saugenden Untergründen wie Beton, Holz und Spanplatten;
- Hohe Verarbeitbarkeit mit verlängerter Offenzeit für das mehrschichtige Auftragen von Zement-Klebstoffen, -Glättmörtel und -Ausgleichsmörtel;
- das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt

Eigenschaften:

Primer Grip besteht aus Kunstharzen in Wasserdispersion und aus ausgewählten Quarzen, gewährleistet eine perfekte Haftung und Alterungsresistenz. **Primer Grip** raut jede Oberfläche auf und gewährleistet somit eine hervorragende Haftung auch auf glatten und schwach/nicht saugenden Untergründen.

Vorbereitung:

die Untergründe müssen trocken und frei von Staub, Fett, Lack und abgelösten Teilen, stabil, nicht verformbar, ohne Risse, und bereits hygrometrisch ausgereift sein.

Primer Grip vor Gebrauch mischen. **Primer Grip** ist gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich.

Verarbeitung:

unter Verwendung einer feinen/mittleren Schwammrolle eine dünne und gleichmäßige Schicht **Primer Grip** immer in der gleichen Richtung auftragen. Den Vorgang anschließend über Kreuz wiederholen. Die deutlich sichtbare Farbe von Primer Grip erlaubt eine einfache Bewertung der Abdeckung der gesamten zu behandelnden Fläche. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht, mindesten 2 Stunden warten, somit Klebstoffe der Klasse C2 gemäß EN-Norm | 2004 oder Feinputz, selbstverlaufende Ausgleichsmasse oder Putzmörtel anwenden. Die Temperatur beeinflusst erheblich die Reaktionsgeschwindigkeit des Produktes.

Hinweis:

- Nicht in Bereichen mit aufsteigender Feuchtigkeit anwenden;
- Nicht anwenden auf instabilem Holz in Anwesenheit von Feuchtigkeit;
- Nicht auf besonders flexiblen Untergründen anwenden;
- Nicht zum Überziehen von Mörteln und Putzen mit halbtrockener Konsistenz und hoher Körnung.

Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU/Richtlinie 99/45/EC	reizend
Mindestwartezeit vor Auftragen einer weiteren Schicht:	≥ 2 Stunde
Abtrocknungszeit:	2 Stunde
Verarbeitungstemperatur:	von +5°C bis +35°C
Wartezeit vor nachfolgenden Behandlungen:	erfolgte Austrocknung (mind. 2 Std)
Thermische Standfestigkeit:	von +30°C bis +90°C
ENDLEISTUNGEN	
Massa volumica:	1,10 g/cm³
Haftung auf Beton nach 7 Tagen:	≥ 3,0 N/mm²
Haftung auf glasierter Keramik nach 7 Tagen:	≥ 2,5 N/mm²
Haftung auf Beton nach 24 Stunden:	≥ 2,4 N/mm²
Verzollungsposition:	39069090

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille. Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden.

Qualität und Umwelt:

Primer Grip wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden EN ISO 9001/2015 Bestimmungen vorgesehen ist.



Eigenschaften		Auftragung		Verbrauch	
Einkomponent Gebrauchsfertig Universal für jegliche Untergründe Hohe Haftungsstärke		Malerpinsel Rolle		150-200 gr/m ² Abhängig von Untergrundsauhfähigkeit	
				Haltbarkeit	
				24 Monate in Originalverpackung bei einer Temperatur nicht unter +5°C lagern; vor direkten Sonneneinstrahlung schützen	
Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen	Palette	
454001	Primer Grip	flüssig semi-transparent	1 kg	240 kg	
454005	Primer Grip	flüssig semi-transparent	5 kg	320 kg	
454025	Primer Grip	flüssig semi-transparent	20 kg	540 kg	