

# Sanigum

**Ein-komponentiges, gebrauchsfertiges, elastisches Abdichtungsmittel auf Acrylbasis mit hoher Sulfat- Beständigkeit, schneller Oberflächenfilmbildung, im Innenbereich**



## Anwendungsbereiche:

**Sanigum** eignet sich für:

- Abdichtung von Badezimmern, Küchen, Duschboxen vor dem Verlegen von Wand- und Bodenfliesen;
- Abdichtung von Kartongipswänden ohne Auftragung eines Primers;

- Abdichtung von Gips- oder Zementputzen;
- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

## Eigenschaften:

**Sanigum** ist eine elastische, ein-komponentige, gebrauchsfertige Abdichtungs-Membrane auf Acrylbasis für den Innenbereich. Die spezielle Formulierung von **Sanigum** sorgt dafür, dass die gängigsten Untergründe wie Zementputz und Gipsuntergründe im Innenbereich ohne Isoliergrundierung abgedichtet werden können, so dass Böden oder Wände mit allen Arten von Zementklebern, ob pastös oder zwei-komponentig, schnell verlegt werden können. Das Produkt eignet sich für den Einsatz im Zivil-, Gewerbe- und Industriebereich, im Außen- und im Innenbereich.

## Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, solide, kompakt, frei von lockeren Teilen, Staub, Fett, Öl, Lacken und Wachs sein; die Unterlage muss trocken und gut abgelagert sein. Die Verlege-Flächen sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Temperaturen über + 25°C ist es ratsam, saugfähige Untergründe anzufeuchten, um ein unregelmäßiges Trocknen der Spachtelmasse zu verhindern. Auf besonders porösen Untergründen einen ersten Anstrich mit **Sanigum**, verdünnt mit 10% Wasser, auftragen und trocknen lassen. Bei der Verlegung auf alten Fliesen, sicherstellen dass diese gut verankert sind und eine Vorreinigung mit **Detergente Basico**.

## Auftragung:

**Sanigum** kann mit einer Spachtel oder einem Pinsel aufgetragen werden. **Sanigum** ist ein gebrauchsfertiges Produkt und muss nicht mit Wasser verdünnt werden. Vor Gebrauch gut mischen. Keine anderen Zuschlagstoffe oder hydraulischen Bindemittel zugeben. Das Produkt muss gleichmäßig und in geringer Schichtdicke aufgetragen werden (ca. 0,2 mm pro Schicht, wenn es mit der Rolle aufgetragen wird, und 0,4 mm pro Schicht, wenn es mit der Spachtel aufgetragen wird), ebenfalls abhängig vom Untergrund; lassen Sie die erste Schicht vollständig trocknen (1-2 Stunden), bevor Sie die nächsten Schichten (kreuzweise) auftragen. Die Gesamtstärke darf niemals weniger als 0,3-0,8 mm betragen, damit ein elastischer und wasserdichter Film entsteht. Das aushärtende Produkt nicht mehr verwenden, noch die jeweilige Verarbeitbarkeit durch Zugabe von Wasser wiederherstellen. Um eine perfekte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, sollten **Scudoband** oder **Scudoband Adesivo** zwischen den vertikalen und horizontalen Flächen angebracht werden.

## Qualität und Umwelt:

**Sanigum** wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden UNI EN ISO 9001/2015 Bestimmungen vorgesehen.

| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auftragung              | Verbrauch                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein-komponenten Material<br>Wartezeit zwischen der ersten und zweiten Schicht: ca. 60 Minuten<br>Wartezeit vor dem Verlegen ab Auftragen: min. 2 Stunden, max. 48 Stunden<br>Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C<br>Vollständige Aushärtung bei 1 mm Stärke: 12 Stunden<br>E-Modul bei 100% Dehnung gemäß DIN 53504 nach 28 Tagen bei +23°C: 600%<br>Öl-, Alkali und Säurebeständigkeit: Fair<br>Betriebstemperatur: von -30°C bis +100°C | Spachtel<br>Malerpinsel | 1,5 kg/m <sup>2</sup><br>pro Millimeter Stärke                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | <b>Haltbarkeit</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 12 Monate in der Originalverpackung trocken gelagert. Frost und Hitze empfindlich. |

| Code   | Produkt | Farbe und Aussehen | Packungen   | Palette |
|--------|---------|--------------------|-------------|---------|
| 453204 | Sanigum | Weiß Paste         | 4 kg Eimer  | 256 kg  |
| 453104 | Sanigum | Grau Paste         | 4 kg Eimer  | 256 kg  |
| 453210 | Sanigum | Weiß Paste         | 10 kg Eimer | 480 kg  |
| 453010 | Sanigum | Grau Paste         | 10 kg Eimer | 480 kg  |

### Hinweis:

- Nicht anwenden, wenn ständig stehendes Wasser vorhanden ist;
- nicht anwenden auf feuchten Zementuntergründen oder Untergründen mit aufsteigender Feuchtigkeit;
- nicht anwenden auf ständig eingetauchten Flächen wie Schwimmbecken, Wannen und Brunnen;
- Sanigum nicht anwenden bei Temperaturen unter +10°C;
- nicht anwenden auf stark begangenen Flächen ohne Verlegung von Keramikfliesen oder Steinmaterial;
- die Eimer vor der Verarbeitung nie der Sonne aussetzen.
- nicht anwenden auf nicht oxidierten Bitumenabdichtungen.

### Technische Daten und Anwendung

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gefahrenklassifizierung gemäß EU/Richtlinie 99/45:                     | <b>keine</b>                |
| pH-Wert der Mischung:                                                  | <b>8,5</b>                  |
| Spezifisches Gewicht der Mischung:                                     | <b>1,5 g/cm<sup>3</sup></b> |
| Min. Temperatur für die Folienbildung:                                 | <b>+5°C</b>                 |
| Verarbeitungstemperatur:                                               | <b>von +10°C bis +40°C</b>  |
| Hautbildung auf der Oberfläche:                                        | <b>3 Stunden</b>            |
| Vollständige Aushärtung (3 mm Stärke):                                 | <b>7 Tage</b>               |
| Bruchlängung gemäß DIN 53504 nach 28 Tagen bei +23 °C:                 | <b>600%</b>                 |
| Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Lösungsmitteln, Ölen und Alkali: | <b>mäßig</b>                |
| Alterungsbeständigkeit:                                                | <b>optimal</b>              |
| Betriebstemperatur:                                                    | <b>von -30°C bis +100°C</b> |
| Zolltarifnr:                                                           | <b>32091000</b>             |

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille. Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden

