



Sigilcolor

Wasserabstoßender schimmelfester Zementdichtstoff mit Tropfeneffekt für Fugenbreiten zwischen 2 und 15 mm



Anwendungsbereiche:

- zum wasserabstoßenden Verfügen mit Tropfeneffekt, antibakteriell und schimmelfest, leicht zu reinigen und zu warten;
- zum Verfügen von Fugenbreiten bis 15 mm mit glatten Oberflächen in 27 verschiedenen Farben. Eignet sich für den Innen- und den Außenbereich;
- zum Verfügen von Boden- und Wandbelägen in jedem Format aus Feinsteinzeug, dünnen Steinzeug-Fiesen, Klinker, Ein- und Zweibrand-Fiesen, Glas- und Keramikmosaik, Glas-, Natur- und Kunststein, sowie Granit und Ziegelstein;

Eigenschaften:

der normal abbindende, wasserabstoßende Einkomponenten-Zementstuck mit niedriger Wasseraufnahme Sigilcolor mit Tropfenwirkung ist schimmelfest und antibakteriell und gehört nach der Bestimmung der Norm EN 13888 zur Klasse CG2WA. Die Formulierung von Sigilcolor mit kugelförmigen superfeinen Zuschlagstoffen, puren modifizierten Bindemitteln und abbindungsregelnden Copolymeren und natürlichen Bakterientilgern garantiert eine hohe Formstabilität der Fugen mit einer Verarbeitungszeit von 1 Stunde, einer Begehrbarkeit nach 12 Stunden und einer Inbetriebnahme nach 7 Tagen mit garantierter dauerhafter und sicherer Verlegung von Boden- und Wandfliesen. Das Produkt eignet sich für den Einsatz im Zivil-, Gewerbe- und Industriebereich, im Außen- und Innenbereich.

Vorbereitung:

Die Fliesenfugen von Staub und Mörtelrückständen in ihrer gesamten Dicke reinigen, sie müssen mindestens 2/3 leer sein. Das Fugenbett muss trocken sein. Bei saugfähigen Materialien und hohen Umgebungstemperaturen müssen die Fugen mit Wasser angefeuchtet werden, einige Minuten warten, bevor mit dem Fugenfüllen fortgefahrene wird.

Auftragung:

für ein korrektes Mischen ist es ratsam, den Behälter mit sauberem Wasser oder mit Sigiflex-Latex (ca. 26% Gewichts) vorzubereiten und dann das Fugenmörtelpulver hinein zu gießen. Zu flüssige Fugenmassen können ungleichmäßig gefärbt sein und Ausblühungen aufweisen. Mit einem bei niedriger Drehzahl laufenden Rührwerk zu einem gleichmäßigen, klumpenfreien Mörtel vermischen. Einige Minuten ruhen lassen, erneut rühren. Der hiermit erzielte Mörtel ist nun zur Anwendung bereit.

Qualität und Umwelt:

Sigilcolor wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden UNI EN ISO 9001/2015 Bestimmungen vorgesehen.

- Zum Verfügen von Oberflächen, die starken mechanischen und thermischen Beanspruchungen unterzogen sind (Außenfassaden, Terrassen, Schwimmbecken, Brunnen, Saunas, Wellnesszentren, Bodenheizung und stark betretene Bodenflächen);
- Zum Verfügen von gemauerten Badezimmern und Küchen;
- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt;

Beim Verfügen von Bodenfliesen kann die Mischung durch Erhöhen der Dosierung von Wasser oder Sigiflex (ca. 30%) flüssiger gemacht werden. Das Mischungsverhältnis kann je nach verwendeter Farbe variieren. Das aushärtende Produkt nicht verwenden und auch die jeweilige Verarbeitbarkeit nicht mit Wasser wiederherstellen. Sigilcolor keine Zuschlagstoffe oder hydraulische Bindemittel hinzufügen. Die Masse mit einer Gummispachtel diagonal über die Fugen auftragen und tief einarbeiten, es dürfen keine Hohlräume zwischen den Fugen entstehen. Warten, bis die Fugenmörtel leicht aushärtet und die Oberschicht matt wird (in etwa 10 bis 20 Minuten), somit die Fliesenoberflächen mit einem feuchten Schwamm (häufig zu spülen) reinigen. Eventuelle Schleier können mit einem Tuch entfernt werden. Eine zu frühe Reinigung mit noch frischem Mörtel könnte zu einer teilweisen Entleerung der Fugen und zu potentiellen Farbveränderungen führen, während die Reinigung nach kompletten Aushärten äußerst schwierig wird. Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt, in dem die Fugenmasse anzieht, sorgfältig zu identifizieren. Es ist ratsam, mit der Abfüllung der Fugen abschnittsweise vorzugehen, um die Fugen zu füllen und die Fliesen reinigen zu können, bevor der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Um das Entfernen des ausgehärteten Produkts auf den Fliesen zu erleichtern, kann, vor dem Reinigen mit einem Schwamm, ein angefeuchteter Schleifflz oder eine rotierende Einscheibenmaschine verwendet werden. Wenn die Oberfläche nach unzureichender Reinigung immer noch Rückstände oder Schleier aufweist, kann das Säurewaschmittel Detergente AC erst 7 Tage nach dem Verfügen und unter strikter Einhaltung der darin enthaltenen Anweisungen angewendet werden.

Eigenschaften

Auftragung

Haltbarkeit

Wasserabweisend Tropfeneffekt Feine Korngröße Schimmelfest und antibakteriell Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 12808-3) 40 N/mm ² Abriebfestigkeit (EN 12808-2) 700 mm ³ Korngröße: 0,35 mm	Gummispachtel	24 Monate für 5 kg Gebinde und 12 Monate für 20 kg Gebinde in der Originalverpackung trocken gelagert
--	---------------	--

Verbrauchstabelle - Richtwerte (je mm Breite): Sigilfuga FS für Fugenbreiten bis 4 mm

Fliesen-Format	2 x 2	2,5 x 2,5	10 x 10	15 x 10	12 x 24	20 x 20	20 x 25	30 x 30	40 x 40	30 x 60
Verbrauch kg/m ²	0,26	0,21	0,17	0,15	0,14	0,11	0,10	0,08	0,06	0,06

Farbpalette für SIGILCOLOR



Die auf dieser Seite wiedergegebenen Farben sind unverbindlich und können aus drucktechnischen Gründen abweichen.

Code	Produkt	Farbe	Packungen	Palette
2460102	SIGILCOLOR	1 Weiß	2 kg x 10 Stk	480 kg
2460105	SIGILCOLOR	1 Weiß	5 kg x 4 Stk	480 kg
240125	SIGILCOLOR	1 Weiß	25 kg	750 kg
2460202	SIGILCOLOR	2 Jasmine	2 kg x 10 Stk	480 kg
2460205	SIGILCOLOR	2 Jasmine	5 kg x 4 Stk	480 kg
2460902	SIGILCOLOR	9 Hellbraun	2 kg x 10 Stk	480 kg
2460905	SIGILCOLOR	9 Hellbraun	5 kg x 4 Stk	480 kg
2461005	SIGILCOLOR	10 Cotto	5 kg x 4 Stk	480 kg
2461205	SIGILCOLOR	12 Erdbraun	5 kg x 4 Stk	480 kg
2461502	SIGILCOLOR	15 Beige	2 kg x 10 Stk	480 kg
2461505	SIGILCOLOR	15 Beige	5 kg x 4 Stk	480 kg
2461702	SIGILCOLOR	17 Eichenbraun	2 kg x 10 Stk	480 kg
2461705	SIGILCOLOR	17 Eichenbraun	5 kg x 4 Stk	480 kg
2461802	SIGILCOLOR	18 Lederbraun	2 kg x 10 Stk	480 kg
2461805	SIGILCOLOR	18 Lederbraun	5 kg x 4 Stk	480 kg
2462902	SIGILCOLOR	29 Silber	2 kg x 10 Stk	480 kg
2462905	SIGILCOLOR	29 Silber	5 kg x 4 Stk	480 kg
242925	SIGILCOLOR	29 Silber	25 kg	750 kg
2463002	SIGILCOLOR	30 Zementgrau	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463005	SIGILCOLOR	30 Zementgrau	5 kg x 4 Stk	480 kg
243025	SIGILCOLOR	30 Zementgrau	25 kg	750 kg
2463102	SIGILCOLOR	31 Anthrazit	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463105	SIGILCOLOR	31 Anthrazit	5 kg x 4 Stk	480 kg
243125	SIGILCOLOR	31 Anthrazit	25 kg	750 kg
2463202	SIGILCOLOR	32 Schwarz	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463205	SIGILCOLOR	32 Schwarz	5 kg x 4 Stk	480 kg
243225	SIGILCOLOR	32 Schwarz	25 kg	750 kg
2463302	SIGILCOLOR	33 Manhattan	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463305	SIGILCOLOR	33 Manhattan	5 kg x 4 Stk	480 kg
2463402	SIGILCOLOR	34 Rauchgrau	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463405	SIGILCOLOR	34 Rauchgrau	5 kg x 4 Stk	480 kg
2463502	SIGILCOLOR	35 Basaltgrau	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463505	SIGILCOLOR	35 Basaltgrau	5 kg x 4 Stk	480 kg
2463602	SIGILCOLOR	36 Gegenstand	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463605	SIGILCOLOR	36 Gegenstand	5 kg x 4 Stk	480 kg
2463705	SIGILCOLOR	37 Rose	5 kg x 4 Stk	480 kg
2463802	SIGILCOLOR	38 Bauxit	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463805	SIGILCOLOR	38 Bauxit	5 kg x 4 Stk	480 kg
2463902	SIGILCOLOR	39 Ocker	2 kg x 10 Stk	480 kg
2463905	SIGILCOLOR	39 Ocker	5 kg x 4 Stk	480 kg
2464005	SIGILCOLOR	40 Creme	5 kg x 4 Stk	480 kg
2464102	SIGILCOLOR	41 Marfil	2 kg x 10 Stk	480 kg
2464105	SIGILCOLOR	41 Marfil	5 kg x 4 Stk	480 kg
2464202	SIGILCOLOR	42 Ekru	2 kg x 10 Stk	480 kg
2464205	SIGILCOLOR	42 Ekru	5 kg x 4 Stk	480 kg
2464305	SIGILCOLOR	43 Karamell	5 kg x 4 Stk	480 kg
2464402	SIGILCOLOR	44 London	2 kg x 10 Stk	480 kg
2464405	SIGILCOLOR	44 London	5 kg x 4 Stk	480 kg
2464505	SIGILCOLOR	45 Vanille	5 kg x 4 Stk	480 kg
2464810	SIGILCOLOR	181 Moka	5 kg x 4 Stk	480 kg

Hinweis:

- nur mit sauberem Wasser, nicht mit Salzwasser, anmischen;
- Wassermenge genau abmessen, um Ausblühungen auf der Fugenoberfläche zu vermeiden;
- nicht mit Sigiflex anmischen;
- nicht Sigifuga FS anwenden, falls säurebeständige Fugen erfragt sind;
- nicht für elastische Dehnungsfugen anwenden;
- nicht ausgereifte Untergründe können zu Aufblühungen und zur Bildung von Calciumcarbonat auf der Fugen-Oberfläche führen.

Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU Richtlinie 99/45:	weiß: keine, grau: reizend
Anmischwasser:	zirka 20-25% des Gewichtes
Spezifisches Gewicht der Mischung:	2,0 g/cm³
pH-Wert der Mischung:	zirka 11
Topfzeit:	zirka 20 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	von +5°C bis +35°C
Wartezeit vor Verfügen, nach Fliesenlegen mit Standard-Kleber:	zirka 4-7 Stunden (Wand) 1 Tag (Boden)
Wartezeit vor Verfügen, nach Fliesenlegen mit Schnell-Kleber:	zirka 2 Stunden (Wand) zirka 3 Stunden (Boden)
Begehbarkeit:	12-24 Stunden
Endfestigkeit – Voll belastbar:	zirka 7 Tage

ENDLEISTUNGEN GEMÄSS EN 13888 (N/mm²)

Biegefestigkeit nach 28 Tagen (EN 12808-3):	10 N/mm²
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 12808-3):	40 N/mm²
Biegzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Zyklen (EN 12808-3):	6,5 N/mm²
Druckfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Zyklen (EN 12808-3):	37 N/mm²
Abriebfestigkeit (EN 12808-2):	700 mm³
Schwindung (EN 12808-4):	1,5 mm/m
Wasseraufnahme nach 30 Minuten (EN 12808-5):	0,1 g
Wasseraufnahme nach 4 Stunden (EN 12808-5):	0,2 g
Säurebeständigkeit:	gut bei ph Wert > 3
Öl- und Alkoholbeständigkeit: Fett, Säure, Alkali, Lösungsmittel,	optimal
Temperaturbeständigkeit:	von -40°C bis +90°C
Zolltarifnummer:	38245090

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille. Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden.

